

Lager- und Verarbeitungshinweise für Folienerzeugnisse

Um eine einwandfreie Produktbeschaffenheit und Verarbeitbarkeit von Folien zu erhalten, sind bei der **Lagerung** bestimmte Vorgaben einzuhalten:

- Die Lagerung der Ware sollte bei 15 bis 25 °C und trocken bei 40 bis 65 % relativer Luftfeuchte erfolgen.
- Die Außenverpackung mittels Schrumpfhaut oder Stretchfolie ist nur für den Transport gedacht. Es wird empfohlen, die Verpackung bei einer Lagerung von mehr als 3 Tagen zu entfernen, um mögliche Restfeuchtigkeit, die zu einer Geruchsbeeinträchtigung und z. B. Schimmelbildung der Ware führen kann, zu vermeiden.
- Die Folien sind licht- und hitzeempfindlich und sind deshalb gegen Lichteinwirkung (Sonne, Beleuchtung) und starke Wärme (Heizkörper) zu schützen. Zu lange Lagerung insbesondere bei starker Licht- und Hitzeeinwirkung kann zu einer Alterung der Kunststoffoberfläche führen. Hierdurch verschlechtern sich die technischen und sensorischen (Geruch, Geschmack) Eigenschaften. Bei druckvorbehandelter Folie vermindert sich die Stärke der Vorbehandlung
- Die Verarbeitung sollte innerhalb von 6 Monaten erfolgen. Bei speziell ausgerüsteten Folien (z. B. hoher Gleitmittelgehalt, bestimmte Einfärbungen, Vorbehandlung für Druck und Kaschierung, UV-Stabilisatoren, Antistatika) können andere Verarbeitungszyklen erforderlich sein.

Um eine einwandfreie **Verarbeitbarkeit** der Folien zu erreichen, sind folgende Hinweise zu berücksichtigen:

- Die Verarbeitung sollte bei 15 bis 25 °C und 40 bis 65 % relativer Luftfeuchtigkeit erfolgen.
- Ist dies nicht möglich, so muss das Packmittel 24 bis 48 Stunden (je größer das Klimagefälle vom Lagerort zum Verarbeitungsort, desto länger die Akklimatisierungszeit) vor Verarbeitung in den Produktionsraum genommen werden, um sich den dortigen Verhältnissen anzugleichen (z. B. zur Verhinderung von Kondenswasserbildung).
- Eventuelle Gewährleistungsansprüche im Rahmen der jeweils gültigen allgemeinen Verkaufsbedingungen sind bei unsachgemäßer Lagerung oder Verwendung grundsätzlich ausgeschlossen.